

Fichas Técnicas de los productos

Imprimación para hormigón

20 kg

Número de artículo 1440



Stand: 01.08.2026 | 16:52



Designación	Imprimación para hormigón 20 kg
Descripción	PROTEKTOR Puente de adherencia para hormigón, tanto para yeso enlucidos con yeso y enlucidos con cal, especialmente en superficies de hormigón lisas y otros soportes densos y no absorbentes. PROTEKTOR-Betonkontakt mejora la adherencia mecánica, evita la rápida absorción de agua de los enlucidos y garantiza una resistencia uniforme. De este modo se prolonga el tiempo de repaso. El producto es diluible en agua, altamente resistente a los álcalis y está listo para su uso.
Gama de productos	Revoco interior Acabado interior
Categoría de producto	Productos químicos para la construcción
Aplicaciones	PROTEKTOR Concrete Contact para uso en interiores se utiliza donde se van a enlucir superficies de hormigón. Este pretratamiento previene la reacción nociva entre el hormigón y el yeso. Ofrece un mejor anclaje al mortero de yeso y equilibra la absorbencia del hormigón.
Aspecto	1,54 g/cm ³
Base de material	Color rojizo, mate.
Subterráneo / Resistencia	El soporte debe estar sólido, limpio, seco, exento de grasas y exento de aceites de encofrado y otros residuos y eflorescencias que reduzcan la adherencia. El contenido de humedad del hormigón no debe exceder el 3% en peso. No utilice PROTEKTOR concrete contact en superficies mojadas o congeladas. Se aplican las disposiciones de VOB, parte C, DIN 18363.
Tratamiento	Dependiendo del soporte, PROTEKTOR-Betonkontakt se utiliza puro o diluido con agua hasta un máximo del 10%. Agite bien PROTEKTOR Betonkontakt antes y durante el procesamiento (especialmente después de pausas prolongadas) para lograr una mezcla óptima de los ingredientes. Aplicar de forma espesa y uniforme con un rodillo o brocha de piel de cordero; pero también se puede aplicar con un pulverizador adecuado. Al procesar a máquina, asegúrese de que el espesor de aplicación sea uniforme al recubrir. Ajustar la presión de pulverización para que el árido no rebote. Asegúrese de que toda la superficie esté recubierta (reconocible por la aplicación uniforme del color). Si se aplica a mano, aplique en forma transversal húmedo sobre húmedo.
Consumo	Aprox. 200 - 300 g/m ² según la superficie.
Limpieza de las herramientas	Las herramientas como cepillos, cepillos para techos, etc. deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, de lo contrario se pegarán.
Secado	Fresco, seco y sin heladas. Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 24 meses. Mantenga los envases abiertos bien cerrados y utilícelos lo antes posible.
Temperatura de procesamiento	Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).
Enyesabilidad	No inferior a +5° C (temperatura del aire y de los materiales de construcción).

Fichas Técnicas de los productos

Imprimación para hormigón

20 kg

Número de artículo 1440



Almacenamiento	Según regulaciones gubernamentales. Sólo contenedores vacíos para reciclaje. Código de residuos AVV no. 080120.
Disposición	Dispersión de resina sintética
Declaración de contenido	Dispersión de copolímero acrílico, pigmentos colorantes, aditivos inorgánicos, polvo de cuarzo, arena de cuarzo, carbonato de calcio, diluyentes mejoradores de la adhesión, agua. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar reacciones alérgicas.
Otras características técnicas	Información sobre la Directiva relativa a los COV: Límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Este producto contiene < 1 g/l de COV. Código del producto según GISBAU (GISCODE): Pinturas de imprimación, pigmentadas, diluibles en agua Código del producto: BSW 20
Consejo de seguridad	También se deben observar las medidas de protección habituales al procesar imprimaciones poco contaminantes. Recomendamos no inhalar el spray. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No permita que entre en desagües, cursos de agua o suelo. ¡Observar la información de la ficha de datos de seguridad!
Número de arancel aduanero	32091000
Instrucciones de procesamiento	200 - 300 g/m²
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos en palés completos.

Número de pedido	Longitud (cm)	Unidad de embalaje
115141	0,00	1 PZA / 32 BAL

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!