

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Adhésif en aérosol GLUKON prime
Récipient sous pression 13 kg
Art no. 1429



Statut: 02.08.2026 | 01:29



Désignation	Adhésif en aérosol GLUKON prime Récipient sous pression 13 kg
Description	Colle d'adhérence et de contact pour le montage de profilés de masticage en composite, PVC dur ou métal sur différents supports.Web-Spray en aérosols maniables et mobiles pour une application simple et rapide de la colle. Temps d'adhérence rapide, temps d'aération court de 1 à 5 minutes, temps d'ouverture de 12 heures. Convient également pour une multitude d'autres matériaux et applications.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Colle pour profilés
Révision	Après avoir placé et appuyé sur les profilés de mastic, on peut immédiatement commencer le processus de masticage.
Domaines d'application	Fixation de profilés en composite Protektor, en PVC dur et en aluminium sur les supports les plus divers, notamment les plaques de plâtre et autres matériaux en panneaux. En tant que colle de contact - appliquée sur les deux faces - convient également pour le collage d'autres matériaux tels que les films PE, les pare-vapeur, les matériaux isolants tels que les panneaux isolants EPS/XPS, les mousses rigides PUR/PIR, les mousses acoustiques etc. En tant que colle d'adhérence - appliquée sur une face - la colle en spray GLUKON prime améliore l'adhérence de tous les rubans adhésifs courants en acrylate, butyle, bitume et caoutchouc sur les supports absorbants et sert de fixation rapide lors du montage de géotextiles, de lés de façade, de lés de sous-couverture, de pare-vapeur, d'écrans de sous-toiture etc. Les matériaux et supports contenant des plastifiants comme le PVC souple, le similicuir, etc. ne sont pas adaptés au collage avec GLUKON prime !
Apparence	Transparent-jaunâtre
Base matérielle	Colle en spray à base de caoutchouc styrène-butadiène contenant des solvants. Exempte de dichlorométhane et de toluène. Difficilement inflammable (classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102-1). GLUKON prime est testé au niveau des substances nocives. Il répond entre autres, sur la base de l'étude des émissions, aux exigences en matière d'émissions de COV, de COV et de COVS selon le schéma de contrôle et d'évaluation du comité pour l'évaluation sanitaire des produits de construction (schéma AgBB). Répond aux exigences de la réglementation française sur les COV de la classe A+.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Adhésif en aérosol GLUKON prime

Récipient sous pression 13 kg

Art no. 1429



Souterrain	Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse avant le collage. Les résidus et impuretés non adhérents et non solides tels que les voiles de béton et de ciment, les restes de peinture, etc. doivent être éliminés. Les surfaces voisines doivent être recouvertes. Les supports appropriés pour l'utilisation comme colle d'adhérence ou de contact sont notamment les plaques de plâtre cartonné, les plaques de fibrociment, les panneaux de fibres de bois. Mais aussi la maçonnerie, le crépi, le béton, le béton cellulaire, le ciment, les carreaux, le caoutchouc, la mousse dure, les mousses, l'aluminium, les tôles, les lés de bitume, le liège, le cuir, le bois, le MDF, les panneaux de particules/panneaux lattés, l'OSB, les isolants minéraux fibreux et la plupart des plastiques durs, l'EPS/XPS, le PIR/PUR et bien d'autres encore.
Traitement	Avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité, agiter vigoureusement l'aérosol à plusieurs reprises. Pour une application plus ergonomique, placer une poignée supplémentaire sur le pulvérisateur. Appliquer la colle en bombe GLUKON prime uniformément et rapidement sur une face du support (éviter les accumulations de colle). Pour cela, tenir le pulvérisateur à une distance d'environ 5 à 10 cm du support (règle empirique : pour une application correcte : largeur du jet de pulvérisation = distance du jet de pulvérisation). Après le temps d'aération d'environ 1 minute (à 25°C) à 5 minutes (à -10°C), appliquer le profilé et presser immédiatement avec l'outil à rouleau approprié. Pour les supports très absorbants, il est recommandé d'appliquer deux couches. Une application de colle sur les deux faces (sur le support et sur la face intérieure du profilé) augmente encore l'adhérence. Remarque importante : les profilés pour joints de dilatation doivent généralement être fixés mécaniquement à l'aide d'agrafes.
Consommation	Bombe de 13 kg utilisée comme primaire d'adhérence (une seule application) : Env. 130-170 m², env. 2250-3000 mètres linéaires (largeur de pulvérisation de 5 cm, réglage de la tête de pulvérisation -H-). La consommation dépend fortement de la capacité d'absorption du support.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail comme le rouleau presseur ou les surfaces souillées par la colle avec le nettoyant GLUKON Citrus et un chiffon non pelucheux.
Température de fonctionnement	Pas en dessous de -10°C (température de l'air/du matériau). Veiller à ce que la température des bombes aérosols soit correcte (au moins 15 °C).
Durée de conservation	À des températures comprises entre +10 °C et +50 °C. Le récipient est sous pression. Protéger le récipient des rayons directs du soleil et des sources de chaleur. Stockage uniquement dans des locaux bien ventilés. Ne pas jeter ou laisser tomber. Peut être stocké pendant au moins 18 mois s'il est stocké dans les conditions recommandées.
Disposition	Conformément aux prescriptions des autorités.
Des conseils de sécurité	Une bonne ventilation du lieu de travail/chantier doit être garantie ou assurée par des mesures techniques appropriées. Lors du travail avec la colle en spray GLUKON prime, il convient d'utiliser les équipements de protection individuelle (gants, lunettes de protection). Les indications de la fiche de données de sécurité doivent être respectées !
Numéro de tarif douanier	35069900
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
118503	48,00	1 UTE / 12 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!