

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Contact béton
6 kg
Art no. 1441



Statut: 01.08.2026 | 16:51



Désignation	Contact béton 6 kg
Description	PROTEKTOR Concrete Contact est un pont d'adhérence pigmenté rougeâtre à séchage rapide pour le plâtre, les enduits à base de plâtre et les enduits à la chaux, en particulier sur les surfaces en béton lisses et autres supports denses et non absorbants. PROTEKTOR Concrete Contact améliore l'adhérence mécanique, empêche le dessèchement rapide des enduits et garantit une résistance uniforme. Le temps de retouche est ainsi prolongé. Le produit est diluable à l'eau, très résistant aux alcalis et prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	PROTEKTOR Betonkontakt qui s'utilise à l'intérieur là où des surfaces en béton doivent recevoir de l'enduit. Ce prétraitement prévient les réactions indésirables entre le béton et le plâtre. Il offre une meilleure adhérence à l'enduit de mortier et compense la capacité d'absorption du béton.
Apparence	Rougeâtre, mat.
Base matérielle	Dispersion de résine synthétique
Densité	1,54 g/cm³
Souterrain	Le substrat doit être dur, propre, sec, dégraissé, sans huile de coffrage et exempt de tout autre résidu et efflorescence réduisant l'adhérence. L'humidité résiduelle dans le béton ne doit pas excéder 3 % massique. Ne pas appliquer la PROTEKTOR Betonkontakt sur une surface mouillée ou gelée. Respecter les prescriptions du Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment (VOB, partie C, DIN 18363).
Traitement	Avant la mise en oeuvre, remuer la PROTEKTOR Betonkontakt non diluée, remuer également de temps en temps et après des pauses prolongées afin d'obtenir un bon mélange des composants. Utiliser la PROTEKTOR Betonkontakt soit non diluée soit diluée au maximum à 10 % avec de l'eau en fonction du substrat. Appliquer une couche généreuse et homogène avec un rouleau en laine d'agneau ou une brosse de peintre. Application également possible avec un pulvérisateur approprié. En cas de mise en oeuvre avec une machine, veiller à appliquer la couche avec une épaisseur homogène. Régler la pression de la pulvérisation afin d'éviter que le grain de l'agrégat ne rebondisse. Veiller à appliquer la couche sur toute la surface, reconnaissable à une application homogène de la couleur. En cas de mise en oeuvre manuelle, appliquer en croix « mouillé sur mouillé ».
Consommation	Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat).
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinces, les brosses de plafond, etc. doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau pour éviter qu'ils ne se collent.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Contact béton

6 kg

Art no. 1441



Temps de séchage	Application d'enduit possible après 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Si la température est faible et/ou l'humidité relative élevée, la durée du séchage est plus longue.
Température de fonctionnement	Ne doit pas être inférieure à 5°C (température de l'air et du matériau de construction).
peut être plâtrés	En général après environ 12 heures (dépendant de la température et de la humidité relative).
Stockage	Stocker la PROTEKTOR Betonkontakt dans des récipients fermés dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation de 24 mois lorsque le récipient n'a pas été ouvert. Bien refermer les récipients ouverts et les utiliser rapidement.
Disposition	Conformément à la réglementation locale. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés. Code de déchet 080120.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de copolymère acrylique, pigments de couleur, agrégats inorganiques, farine de silice, sable de silice, carbonate de calcium, extenseur améliorant l'adhérence, eau. Contient du 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Respecter les mesures de protection habituelles même en cas de mise en oeuvre d'apprêts peu toxiques. Nous vous conseillons donc de ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et de tenir le produit éloigné des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations, les cours d'eau ou ne pas laisser s'infiltrer dans la terre afin de protéger l'environnement. Respecter les indications fournies dans la fiche de sécurité !
Remarque	Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient < 10 g/l COV.
Numéro de tarif douanier	32091000
Instructions de traitement	200 - 300 g/m²
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
114571	0,00	1 UTE / 70 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!