

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Contact béton

6 kg

Art no. 1441



Statut: 16.09.2026 | 08:41



Désignation	Contact béton 6 kg
Description	PROTEKTOR Betonkontakt ist eine rötlich pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze sowie Kalkputze, insbesondere auf glatten Betonflächen und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen. PROTEKTOR Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung, verhindert den schnellen Wasserentzug aus Systemputzen und sorgt für eine gleichmäßige Festigkeit. Die Nachbearbeitungszeit wird dadurch verlängert. Das Produkt ist wasserverdünnbar, hoch alkalibeständig und gebrauchsfertig eingestellt.
Zone de produits	Enduit intérieur Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	PROTEKTOR-Betonkontakt für die Anwendung im Innenbereich wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.
Apparence	Rötlich eingefärbt, matt.
Base matérielle	Kunstharzdispersion
Densité	1,54 g/cm ³
Souterrain	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei sowie frei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. Der Feuchtegehalt des Betons darf 3 Gew.-% nicht überschreiten. PROTEKTOR Betonkontakt nicht auf nassen oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.
Traitement	PROTEKTOR Betonkontakt wird je nach Untergrund unverdünnt oder bis max. 10 % wasserverdünnt verwendet. PROTEKTOR Betonkontakt vor und während der Verarbeitung (vor allem nach längeren Pausen) gut aufrühren, um eine optimale Durchmischung der Inhaltsstoffe zu erzielen. Der Auftrag erfolgt satt und gleichmäßig mit Lammfellrolle oder Streichbürste; kann aber auch mit einem geeigneten Spritzgerät appliziert werden. Bei maschineller Verarbeitung auf gleichmäßige Auftragsstärke beim Beschichten achten. Spritzdruck so einstellen, dass das Zuschlagskorn nicht abprallt. Auf vollflächige Beschichtung achten (zu erkennen am gleichmäßigen Farbtonauftrag). Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen.
Consommation	Ca. 200 - 300 g/m ² je nach Untergrund.
Nettoyage des outils	Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.
Temps de séchage	Bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchte überputzbar nach 12 Stunden. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Contact béton

6 kg

Art no. 1441



Température de fonctionnement	Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).
peut être plâtrés	In der Regel nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).
Stockage	Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Disposition	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120.
Déclaration des ingrédients	Acrylcopolymerdispersion, Farbpigmente, anorganische Zuschlagsstoffe, Quarzmehl, Quarzsand, Calciumcarbonat, haftungsverbessernde Extender, Wasser. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!
Numéro de tarif douanier	32091000
Instructions de traitement	200 - 300 g/m²
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
114571	0,00	1 UTE / 70 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!