

Schede prodotto

Colla spray per profili GLUKON Prime
Sebatoio a pressione da 13 kg
Articolo n. 1429



Stand: 02.08.2026 | 01:29



Titolo	Colla spray per profili GLUKON Prime Sebatoio a pressione da 13 kg
Descrizione	Adesivo e colla a contatto per il montaggio di profili per stuccatura compositi, in PVC rigido o metallo su varie superfici. Colla spray in contenitori a pressione mobili per un'applicazione comoda e veloce con la pistola a spruzzo. Tenuta iniziale molto elevata, breve tempo di aerazione di 1 - 5 minuti, tempo di lavorabilità di 12 ore. Adatto anche per un'ampia varietà di altri materiali e applicazioni.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Adesivo spray
Revisione	Dopo aver installato e pressato i profili si può iniziare immediatamente la stuccatura.
Applicazioni	Fissaggio di protezioni composite, PVC rigido e profili in alluminio su un'ampia gamma di superfici diverse, in particolare cartongesso e altri tipi di pannelli. Come adesivo a contatto - applicato su entrambi i lati - adatto anche per l'incollaggio di altri materiali come pellicole in PE, barriere al vapore, materiali isolanti come EPS/XPS, pannelli isolanti, schiuma rigida PUR/PIR, schiuma acustica, ecc. Come adesivo sensibile alla pressione, applicato su un lato, l'adesivo spray GLUKON prime migliora l'adesione di tutti i comuni adesivi acrilici, bituminosi, in butile e in gomma su superfici assorbenti e funge da rapido fissaggio durante l'installazione di geotessili, membrane per facciate, membrane sotto copertura, barriere al vapore, sottostrato, ecc. I materiali e le superfici contenenti plastificanti come PVC morbido, pelle artificiale ecc. non sono adatti all'incollaggio con GLUKON prime.
Aspetto	Giallastro trasparente
Materiale di base	Adesivo spray a base solvente a base di gomma stirene-butadiene. Privo di diclorometano e toluene. Ignifugo (classe materiale da costruzione B1 secondo DIN 4102-1). GLUKON prime è testato per le sostanze nocive. Sulla base delle indagini sulle emissioni soddisfa, tra l'altro, i requisiti per le emissioni di VVOC, VOC e SVOC secondo lo schema di test e valutazione del comitato per la valutazione sanitaria dei prodotti da costruzione (schema AgBB). Soddisfa i requisiti della normativa francese sui COV classe A+.
Supporto	La superficie deve essere asciutta e priva di polvere e grasso prima dell'incollaggio. Residui sciolti e non aderenti e contaminanti come il cemento e residui di cemento, residui di vernice, ecc. devono essere rimossi. Le superfici adiacenti devono essere coperte. Superfici adatte per l'uso come adesivo o colla a contatto sono in particolare cartongesso, pannelli in fibrocemento, pannelli in fibra di legno, ma anche muratura, intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cemento, piastrelle, gomma, schiume, alluminio, lamiera, membrane bituminose, sughero, cuoio, legno, MDF, truciolare/listone, OSB, materiali isolanti in fibra minerale e la maggior parte delle plastiche dure, EPS/XPS, PIR/PUR e molto altro.

Schede prodotto

Colla spray per profili GLUKON Prime

Sebatoio a pressione da 13 kg

Articolo n. 1429



Lavorazione	Prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di stoccaggio, agitare/far rotolare il contenitore accuratamente per almeno 1 minuto. Collegare tubo e pistola al contenitore e aprire lentamente la valvola (controllare eventuali perdite del sistema). Applicare GLUKON prime in modo uniforme e rapido su un lato della superficie (evitare pozze di colla). A tale scopo, tenere la pistola a una distanza di circa 10 cm dalla superficie (regola pratica per un'applicazione corretta: larghezza del getto = distanza del getto). Trascorso il tempo di aerazione di circa 1 minuto (a 25°C) fino a 5 minuti (a -10°C), applicare il profilo riempitivo e pressarlo immediatamente con l'apposito rullo. Per superfici molto assorbenti si consiglia una doppia applicazione. Un'applicazione adesiva su entrambi i lati (sul supporto e all'interno del profilo) aumenta ulteriormente la tenuta. Nota importante: I profili dei giunti di movimento vengono generalmente fissati anche meccanicamente con dei morsetti. Dopo l'uso bloccare la pistola e non chiudere MAI la valvola del contenitore (solo quando si cambiano i contenitori o li si trasporta al cantiere).
Consumo	Superficie copribile: Contenitore a pressione da 13 kg come primer adesivo (applicazione una tantum): ca. 130 - 170 m², ca. 2.250 - 3.000 metri lineari (larghezza di spruzzo 5 cm). Il consumo dipende fortemente dall'assorbimento della superficie.
Pulizia degli utensili	Pulire attrezzature di lavoro come rulli di applicazione o superfici con il detergente GLUKON Citrus e un panno privo di lanugine.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a -10°C (temperatura dell'aria/del materiale). Assicurarsi che i litri necessari siano alla giusta temperatura (almeno 15 °C).
Può essere intonato sopra	Non inferiore a -10°C (temperatura dell'aria/del materiale). Assicurati che i litri siano alla giusta temperatura (almeno 15 °C).
Stoccaggio	Secondo le normative governative.
Durata di conservazione	Conservare a temperature comprese tra +10 °C e +50 °C. Il contenitore è sotto pressione. Proteggere i contenitori dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Conservare solo in ambienti ben ventilati. Non conservare su pavimenti freddi in cemento. Evitare di danneggiare i contenitori o di far entrare corpi estranei. I contenitori non devono essere riempiti nuovamente! I contenitori devono essere trasportati in posizione verticale e assicurarsi contro spostamenti/cadute durante il trasporto. Chiudere la valvola del contenitore durante il trasporto. Proteggere i contenitori dalla pioggia. Maneggiare con cura il contenitore. Non lanciare né far cadere. Conservare solo in ambienti ben areati. Contenitori che presentano danni esterni come ammaccature sull'alloggiamento o danni alla valvola devono essere smaltiti correttamente. Non inserire oggetti nella testina di spruzzo! Vedere anche la scheda di sicurezza dei recipienti a pressione (punto 7 e punto 14). Può essere conservato per almeno 18 mesi se conservato nelle condizioni raccomandate.
Eliminazione	Secondo le normative vigenti.
Consigli di sicurezza	Deve essere garantita una buona ventilazione del luogo di lavoro/cantiere o assicurata da idonee misure tecniche. Quando si lavora con GLUKON prime è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali di sicurezza). Osservare assolutamente le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza!
Osservazione	Durante l'applicazione di profili compositi rivestiti in carta con adesivo per profili PROTEKTOR, i lati di carta perforati nella zona del bordo devono essere premuti separatamente sul supporto completamente rivestito con adesivo per profili.
numero della tariffa doganale	35069900
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
118503	48,00	1 PZ / 12 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!